




Lampiran 1. Flowchart Pengujian Bahan Penelitian




FLOWCHART PEMERIKSAAN PENETRASI BAHAN BAHAN BITUMEN




FLOWCHART PEMERIKSAAN TITIK LEMBEK ASPAL




FLOWCHART PEMERIKSAAN BERAT JENIS BITUMEN KERAS




**FLOWCHART PEMERIKSAAN PENURUNAN BERAT MINYAK DAN ASPAL
(THICK FILM TEST)**





**FLOWCHART PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN
PENYERAPAN AGREGAT KASAR**






**FLOWCHART PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN
PENYERAPAN AGREGAT HALUS**






FLOWCHART PEMERIKSAAN ANALISIS SARINGAN


AGREGAT HALUS DAN KASAR




**FLOWCHART PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT
DENGAN MESIN LOS ANGELES**




**FLOWCHART PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN
PENYERAPAN STEEL SLAG**





**FLOWCHART PEMERIKSAAN KEAUSAN STELL SLAG
DENGAN MESIN LOS ANGELES**



Lampiran 2. Hasil Pemeriksaan Bahan-bahan Penelitian

PEMERIKSAAN PENETRASI ASPAL

Tanggal Pengujian : 3 Februari 2018

Nama Penguji : Farris dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Penetrasi Aspal

Penetrasi pada 25° C 100 gram, 5 detik	Benda Uji I	Benda Uji II
1	68	59
2	71	67
3	65	61
4	61	70
5	62	60
Rata – rata	65,4	63,4
Penetrasi rata-rata	64,4	

Nilai penetrasi aspal 60/70 yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah 60-70 (10^{-1} mm)

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PEMERIKSAAN TITIK LEMBEK ASPAL

Tanggal Pengujian : 5 Februari 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Titik Lembek Aspal

No.	Suhu yang diamati (°C)	Waktu (detik)		Titik Lembek (°C)	
		I	II	I	II
1	5	0	0		
2	10	40	49		
3	15	169	104		
4	20	305	156		
5	25	371	199		
6	30	443	251		
7	35	521	340		
8	40	582	465		
9	45	674	556		
10	50	624	642		
11	55	662	687	51	54
12	60				

Nilai titik lembek yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah $\geq 48^{\circ}\text{C}$

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PEMERIKSAAN BERAT JENIS ASPAL

Tanggal Pengujian : 5 Februari 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Berat Jenis Aspal

Pengujian	Benda Uji 1	Benda Uji 2
Massa piknometer + aspal	(C) 34,26 gram	31,26 gram
Massa piknometer kosong	(A) 30,84 gram	27,79 gram
Massa aspal	(C-A) 3,42 gram	3,47 gram
Massa piknometer + air	(B) 81,55 gram	79,22 gram
Massa piknometer kosong	(A) 30,84 gram	27,79 gram
Massa air	(B-A) 50,71 gram	51,43 gram
Massa piknometer + aspal + air	(D) 81,83 gram	79,42 gram
Massa piknometer + aspal	(C) 34,26 gram	31,26 gram
Massa air	(D-C) 47,57 gram	48,16 gram
Berat Jenis = $\frac{(C-A)}{(B-A)-(D-C)}$	1,09	1,06
Berat jenis rata-rata	1,08	

Nilai berat jenis aspal yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah >1,0 gr/cc

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PENGUJIAN KEHILANGAN BERAT MINYAK DAN ASPAL

Tanggal Pengujian : 9 Februari 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel: Hasil Pengujian Kehilangan Berat Minyak dan Aspal

Pengujian	Benda Uji 1	Benda Uji 2
Cawan + Aspal keras	61,16 gram	61,02 gram
Cawan kosong	11,04 gram	10,89 gram
Massa aspal keras	50,12 gram	50,13 gram
Massa sebelum pemanasan	50,12 gram	50,13 gram
Massa setelah pemanasan	50,08 gram	50,04 gram
Kehilangan berat	0,04 gram	0,09 gram
Atau	0,080 %	0,18 %
Rata-rata	0,13 %	

Nilai kehilangan berat dan minyak aspal yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah maksimal 0,4%

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PEMERIKSAAN DAKTILITAS ASPAL

Tanggal Pengujian : 12 Februari 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Daktilitas Aspal

Pemeriksaan Pada Suhu 25°C, 5 cm/menit	Pembacaan Alat
Sampel uji 1	154,6 Cm (Tidak Putus)
Sampel uji 2	154,9 Cm (Tidak Putus)
Rata-rata	154,75 Cm (Tidak Putus)

Nilai kehilangan berat dan minyak aspal yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah minimal 100 cm.

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR

Tanggal Pengujian : 12 Februari 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar

Pengujian	Notasi	I	II	Satuan
Berat benda uji kering oven	A	1972,8	1465,6	Gram
Berat benda uji jenuh kering permukaan	B	2052,7	1505,2	Gram
Berat benda uji dalam air	C	1250,2	922,3	Gram
Perhitungan	Notasi	I	II	Rata-rata
Berat jenis curah kering (Sd)	$\frac{A}{(B - C)}$	2,52	2,51	2,515
Berat jenis jenuh kering permukaan (Ss)	$\frac{B}{(B - C)}$	2,6	2,58	2,59
Berat jenis semu (Sa)	$\frac{A}{(A - C)}$	2,71	2,70	2,705
Penyerapan air (Sw)	$\frac{B - A}{A} \times 100\%$	2,5	2,7	2,6

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS

Tanggal Pengujian : 12 Februari

Nama Penguji : Farris dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus

Pengujian	Notasi	I	Satuan
Berat piknometer + pasir + air	Bt	1070,02	Gram
Berat pasir kering	Bk	485,3	Gram
Berat piknometer + air	B	763,2	Gram
Berat pasir kering permukaan	SSD	500	Gram
Perhitungan	Notasi	I	Satuan
Berat jenis curah kering (Sd)	$\frac{Bk}{(B + SSD - Bt)}$	2,52	gr/cc
Berat jenis jenuh kering permukaan (Ss)	$\frac{SSD}{(B + SSD - Bt)}$	2,59	gr/cc
Berat jenis semu (Sa)	$\frac{Bk}{(B + Bk - Bt)}$	2,72	gr/cc
Penyerapan air (Sw)	$\frac{SSD - Bk}{Bk} \times 100\%$	3,0	%

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Emil Adly, S.T., M.Eng

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Ir. Iman basuki

PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR SLAG

Tanggal Pengujian : 12 Februari

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air *Slag*

Pengujian	Notasi	I	II	Satuan
Berat benda uji kering oven	A	2489	2489	Gram
Berat benda uji jenuh kering permukaan	B	2531	2530	Gram
Berat benda uji dalam air	C	1703,7	1643,3	Gram
Perhitungan	Notasi	I	II	Rata-rata
Berat jenis curah kering (Sd)	$\frac{A}{(B - C)}$	3,0	2,8	2,9
Berat jenis jenuh kering permukaan (Ss)	$\frac{B}{(B - C)}$	3,05	2,85	2,95
Berat jenis semu (Sa)	$\frac{A}{(A - C)}$	3,16	2,94	3,05
Penyerapan air (Sw)	$\frac{B - A}{A} \times 100\%$	1,68	1,67	1,67

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PENGUJIAN BERAT JENIS AGREGAT HALUS SLAG

Tanggal Pengujian : 3 April 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat Halus Slag

Pengujian	Notasi	A	B	Rata-Rata	Satuan
Berat piknometer + pasir + air	Bt	1119,5	1117,5	1118,5	Gram
Berat pasir kering	Bk	486,9	493,7	490,3	Gram
Berat piknometer + air	B	766,7	763,4	765,05	Gram
Berat pasir kering permukaan	SSD	500	500	500	Gram
Perhitungan	Notasi	A	B	Rata-Rata	Satuan
Berat jenis curah kering (Sd)	$\frac{Bk}{(B + SSD - Bt)}$	3,31	3,38	3,35	gr/cc
Berat jenis jenuh kering permukaan (Ss)	$\frac{SSD}{(B + SSD - Bt)}$	3,40	3,43	3,42	gr/cc
Berat jenis semu (Sa)	$\frac{Bk}{(B + Bk - Bt)}$	3,63	3,54	3,59	gr/cc
Penyerapan air (Sw)	$\frac{SSD - Bk}{Bk} \times 100\%$	2,69	1,28	1,98	%

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PENGUJIAN BERAT JENIS *FILLER*

Tanggal Pengujian : 7 Maret 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Berat Jenis Filler

Pengujian	Notasi	I
Berat piknometer kosong	W_p	25,1 gr
Berat piknometer + air	$W_{pw,c}$	76 gr
Temperatur piknometer	T	29 °C
Berat volume air	$\rho_{w,c}$	0,99595
Volume piknometer	$V_p = \frac{W_{pw,c} - W_p}{\rho_{w,c}}$	50,37
Berat piknometer + filler	W_{ps}	37,18 gr
Berat piknometer + filler + air	$W_{pws,t}$	82,22 gr
Berat piknometer + air	$W_{pw,t} = W_p + (V_p \times \rho_{wt})$	76,13 gr
Temperatur	T	30 °C
Berat jenis filler	$G_{st} = \frac{W_{ps} - W_p}{W_{pw,t} - [W_{pws,t} - (W_{ps} - W_p)]}$	2,56

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT DENGAN MESIN LOS ANGELES

Tanggal Pengujian : 31 Maret 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles

Gradasi Pemeriksaan B			
Ukuran Saringan		Berat (a)	Berat (b)
LOLOS	TERTAHAN		
19,1 (3/4")	12,7 (1/2")	2500	2500
12,7 (1/2")	9,51 (3/8")	2500	2500
Jumlah Berat		5000	5000
Berat tertahan saringan No. 12 sesudah percobaan (b)		3452,3	3312,6
Perhitungan			
$Keausan_A = \frac{a - b}{a} \times 100 \% = \frac{5000 - 3452,3}{5000} \times 100 \% = 30,95 \%$			
$Keausan_B = \frac{a - b}{a} \times 100 \% = \frac{5000 - 3312,6}{5000} \times 100 \% = 33,75 \%$			
Keausan agregat = 32,35 %			

Nilai keausan agregat yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah $\leq 40\%$

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PEMERIKSAAN KEAUSAN SLAG DENGAN MESIN LOS ANGELES

Tanggal Pengujian : 31 Maret 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles

Gradasi Pemeriksaan B		Berat (a) gram	Berat (b) gram
Ukuran Saringan			
LOLOS	TERTAHAN		
19,1 (3/4")	12,7 (1/2")	2500	2500
12,7 (1/2")	9,51 (3/8")	2500	2500
Jumlah Berat		5000	5000
Berat tertahan saringan No. 12 sesudah percobaan (b)		3902,7	4447,7
Perhitungan			
$Keausan_A = \frac{a - b}{a} \times 100 \% = \frac{5000 - 3902,7}{5000} \times 100 \% = 21,95 \%$			
$Keausan_B = \frac{a - b}{a} \times 100 \% = \frac{5000 - 4447,7}{5000} \times 100 \% = 11,05 \%$			
Keausan agregat = 16,49 %			

Nilai keausan agregat yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah $\leq 40\%$

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PENGUJIAN KELEKATAN AGREGAT TERHADAP ASPAL

Tanggal Pengujian : 1 April 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Kelekatan Agregat Terhadap Aspal

Perekatan 100 gr, 18 jam	Contoh % dari permukaan
Pengmatan :	
1. Baik	98
2. Baik	98
Rata-rata	98

Nilai kelekatan agregat terhadap aspal yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah $\geq 95\%$

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

PENGUJIAN KELEKATAN SLAG TERHADAP ASPAL

Tanggal Pengujian : 1 April 2018

Nama Penguji : Farras dan Nurul

Tabel : Hasil Pengujian Kelekatan Slag Terhadap Aspal

Perekatan 100 gr, 18 jam	Contoh % dari permukaan
Pengmatan :	
1. Baik	98
2. Baik	98
Rata-rata	98

Nilai kelekatan agregat terhadap aspal yang diizinkan menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 3) adalah $\geq 95\%$

Yogyakarta, April 2018

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Diperiksa Oleh
Laboran Lab. Bahan Perkerasaan Jalan

Emil Adly, S.T., M.Eng

Ir. Iman basuki

Lampiran 3. Gambar Alat dan Bahan Pengujian**GAMBAR ALAT DAN BAHAN PENGUJIAN**

Gambar 1. Oven Agregat (kanan) dan Aspal (kiri)



Gambar 2. Timbangan



Gambar 3. Kompor Listrik untuk Memasak Campuran



Gambar 4. Cetakan Benda Uji



Gambar 5. Mesin Pemadatan Manual (*Compaction*)



Gambar 6. Elektrik Sieve Shaker



Gambar 7. Saringan Agregat



Gambar 8. *Extruder*



Gambar 9. *Marshall Electrical Machine*



Gambar 10. Water Bath



Gambar 11. Oven Kehilangan Berat dan Minyak Aspal



Gambar 12. *Penetrometer*



Gambar 13. Mesin Abrasi *Los Angeles*.



Gambar 14. Alat Pengujian Titik Lembek



Gambar 15. Contoh Aspal



Gambar 17. Agregat Kasar



Gambar 18. Agregat Halus



Gambar 19. *Steel Slag*