

LAMPIRAN 1

Hasil pengujian serat tunggal nanas

No	Diameter rata rata (mm)	Luas Area (mm ²)	Nilai Beban pembebanan (kgf)	F (N)	σ Tarik (Mpa)	(L) standar ASTM D3379 (mm)	Measurement travel end / Δ L (mm)	ϵ Tarik (%)	E (Mpa)
1	0.113	0.010	0.715	7.012	699.190	50	1.39	0.0278	25150.733
2	0.129	0.013	0.617	6.051	462.969	50	2.04	0.0408	11347.283
3	0.138	0.015	0.420	4.119	275.383	50	1.42	0.0284	9696.591
4	0.134	0.014	0.561	5.502	390.121	50	1.11	0.0222	17573.027
5	0.117	0.011	1.031	10.111	940.445	50	1.81	0.0362	25979.134
6	0.165	0.021	0.497	4.874	227.947	50	0.86	0.0172	13252.760
Minimum	0.113				227.947			0.017	9696.591
Maximum	0.165				940.445			0.041	25979.134
Rata-rata	0.133				499.343			0.029	17166.588
Standar Deviasi	0.019				272.608			0.009	7022.193

Keterangan :

Lc = Panjang Serat Standar ASTM (mm)

Fmax = Tekanan Maksimal (N)

σ Tarik = Kekuatan Tarik (MPa)


E = Modulus Elastisitas (GPa)

Serat Tunggal (Serat Nanas)


Parameter table:

Headline	: Serat Tunggal (Serat Nanas)	Evaluat. method	: M (Automatic A, B or C)
Customer	: 1915/III/17	Specimen holders:	
Tester	: L TRIYONO	Extensometer	:
Material	: Serat Tunggal Nanas	Load cell	:
Test standard	: ASTM D 3379		


Results:

Legends	Nr	Fmax Lm kgf	Measurement travel end mm
	1	0,715	1,39
	2	0,617	2,04
	3	0,420	1,42
	4	0,561	1,11
	5	1,031	1,81
	6	0,497	0,86


Series graph:



Hasil pengujian serat tunggal kenaf



Hasil pengujian serat tunggal sisal



LAMPIRAN 2

Perhitungan Fraksi Volume Komposit

Perbandingan fraksi volume matrik dan *filler* yaitu 70% : 30%, sedangkan variasi perbandingan volume serat nanas dan serat *E-glass* yang digunakan yaitu (2:1), (1:1), dan (1:2). Berikut perhitungan perbandingan volume serat :

a. Perhitungan volume cetakan untuk spesimen uji impak ASTM D 5942

Diketahui :

Massa jenis serat nanas	= 1,526 gr/cm ³
Massa jenis serat <i>E-glass</i>	= 2,42 gr/cm ³
Massa jenis polipropilen	= 0,92 gr/cm ³
Dimensi cetakan	= panjang (p) = 17 cm
	lebar (l) = 9 cm
	tebal (t) = 0,4 cm

Perbandingan fraksi volume matrik dengan *filler* 70% : 30%, sedangkan perbandingan volume serat nanas dan *E-Glass* (2:1)

$$\text{Volume cetakan, } V_c = 17 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 0,4 \text{ cm} = 61,2 \text{ cm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{Volume matriks, } V_m &= \frac{70\%}{100\%} \times 61,2 \text{ cm}^3 \\ &= 42,84 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume } \textit{filler}, V_f &= \frac{30\%}{100\%} \times 61,2 \text{ cm}^3 \\ &= 18,36 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Massa matriks, } m_m &= V_m \times \rho_m \\ &= 42,84 \text{ cm}^3 \times 0,92 \text{ gr} / \text{cm}^3 \\ &= 39,412 \text{ gr} \end{aligned}$$

Masa filler perbandingan serat nanas dan serat *E-glass* (2:1)

$$\begin{aligned} \text{Serat nanas} &= \frac{2}{3} \times 30\% \\ &= 20\% \end{aligned}$$

$$\text{Serat } \textit{E-Glass} = \frac{1}{3} \times 30\%$$

$$\begin{aligned}
 &= 10\% \\
 \text{Volume filler nanas, } V_{fn} &= \frac{20\%}{100\%} \times 61,2 \text{ cm}^3 \\
 &= 12,24 \text{ cm}^3 \\
 \text{Massa filler, } m_{mn} &= V_{fn} \times \rho_{m \text{ nanas}} \\
 &= 12,24 \text{ cm}^3 \times 1,526 \text{ gr / cm}^3 \\
 &= 18,678 \text{ gr} \\
 \text{Volume filler E-Glass, } V_{feg} &= \frac{10\%}{100\%} \times 61,2 \text{ cm}^3 \\
 &= 6,12 \text{ cm}^3 \\
 \text{Massa filler, } m_{meg} &= V_{feg} \times \rho_m \\
 &= 6,12 \text{ cm}^3 \times 2,42 \text{ gr / cm}^3 \\
 &= 14,81 \text{ gr}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Massa *Filler* dan Massa Matrik Spesimen Uji Impak

Fraksi Volume Matrik dan <i>Filler</i> 70% : 30%	Massa Serat Nanas (gr)	Massa Serat <i>E-Glass</i> (gr)	Massa Polipropilen (gr)
Serat Nanas/Serat <i>E-Glass</i> (2:1)	18,678	14,81	39,412
Serat Kenaf/Serat <i>E-Glass</i> (2:1)	17,748	14,81	39,412
Serat Sisal/Serat <i>E-Glass</i> (2:1)	18,36	14,81	39,412

b. Perhitungan volume cetakan untuk spesimen uji daya serap air ASTM D 570

Diketahui :

$$\text{Massa jenis serat nanas} = 1,526 \text{ gr/cm}^3$$

$$\text{Massa jenis serat } E\text{-Glass} = 2,42 \text{ gr/cm}^3$$

$$\text{Massa jenis polipropilen} = 0,92 \text{ gr/cm}^3$$

$$\text{Dimensi cetakan} = \text{panjang}(p) = 17 \text{ cm}$$

$$\text{lebar}(l) = 9 \text{ cm}$$

$$\text{tebal}(t) = 0,3 \text{ cm}$$

Perbandingan fraksi volume matrik dengan *filler* 70% : 30%, sedangkan perbandingan volume serat nanas dan *E-Glass* (1:2).

$$\text{Volume cetakan, } V_c = 17 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} = 45,9 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume matriks, } V_m = \frac{70\%}{100\%} \times 45,9 \text{ cm}^3$$

$$= 32,13 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume } \textit{filler}, V_f = \frac{30\%}{100\%} \times 45,9 \text{ cm}^3$$

$$= 13,77 \text{ cm}^3$$

$$\text{Massa matriks, } m_m = V_m \times \rho_m$$

$$= 32,13 \text{ cm}^3 \times 0,92 \text{ gr/cm}^3$$

$$= 29,559 \text{ gr}$$

Masa *filler* perbandingan serat nanas dan serat *E-Glass* (2:1)

$$\text{Serat nanas} = \frac{2}{3} \times 30\%$$

$$= 20\%$$

$$\text{Serat } E\text{-Glass} = \frac{1}{3} \times 30\%$$

$$= 20\%$$

$$\text{Volume } \textit{filler} \text{ nanas, } V_{fn} = \frac{20\%}{100\%} \times 45,9 \text{ cm}^3$$

$$= 9,18 \text{ cm}^3$$

$$\text{Massa } \textit{filler}, m_{mn} = V_{fn} \times \rho_{m \text{ nanas}}$$

$$\begin{aligned}
 &= 9,18 \text{ cm}^3 \times 1,526 \text{ gr / cm}^3 \\
 &= 14,00 \text{ gr} \\
 \text{Volume filler E-Glass, } V_{feg} &= \frac{10\%}{100\%} \times 45,9 \text{ cm}^3 \\
 &= 4,59 \text{ cm}^3 \\
 \text{Massa filler, } m_{meg} &= V_{feg} \times \rho_m \\
 &= 4,59 \text{ cm}^3 \times 2,42 \text{ gr / cm}^3 \\
 &= 11,11 \text{ gr}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Massa *Filler* dan Massa Matrik Spesimen Uji
Daya Serap Air

Fraksi Volume Matrik dan <i>Filler</i> 70% : 30%	Massa Serat Nanas (gr)	Massa Serat <i>E-Glass</i> (gr)	Massa Polipropilen (gr)
Serat Nanas/Serat <i>E-Glass</i> (2:1)	14,00	11,11	29,559
Serat Kenaf/Serat <i>E-Glass</i> (2:1)	13,30	11,11	29,559
Serat Sisal/Serat <i>E-Glass</i> (2:1)	13,77	11,11	29,559

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN

Hasil Perhitungan Ketangguhan Impak pada Tiap Variasi

Perhitungan dilakukan pada tiap spemin uji impak sesuai standar ASTM D5942 setiap variasinya.

Diketahui :

Berat pendulum	(G)	= 10 Newton
Jarak pendulum ke pusat rotasi	(R)	= 0,83 meter
Sudut pendulum tanpa beban	(α)	= 155°
Tebal spesimen uji impak	(t)	= 4 milimeter
Lebar spesimen uji impak	(l)	= 10 milimeter

Ditanyakan :

- Energi yang diserap (W) ?
- Ketangguhan Impak (Is) ?

Jawab :

- **Pengujian impak nanas(2) : E-glass(1) 15 lamina**

a) N1

Sudut pendulum setelah pembebanan (β) = 144°

$$\begin{aligned} W &= G \times R (\cos \beta - \cos \alpha) \\ &= 10 \text{ N} \times 0,83 \text{ m} (\cos (144^\circ) - \cos (155^\circ)) \\ &= 0,8057 \text{ Joule} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_s &= \frac{w}{t \times l} \\ &= \frac{0,8057 \text{ Joule}}{4 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}} \\ &= 0,02018 \text{ Joule/mm}^2 \end{aligned}$$

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Hasil pengujian impak pada serat nanas

Pengujian impak nanas(2) : E-glass(1) 15 lamina	sudut (b) °	cos (b)	energi yang diserap (W) Joule	kekuatan impak Joule/mm ²
n1	144	-0.809016994	0.807513579	0.020187839
n2	143	-0.79863551	0.893679899	0.022341997
n3	145	-0.819152044	0.723392665	0.018084817
n4	145	-0.819152044	0.723392665	0.018084817
n5	145	-0.819152044	0.723392665	0.018084817
rata - rata	144.4	-0.813021727	0.774274295	0.019356857

- **Pengujian impak kenaf (2) : E-glass(1) 15 lamina**

a) K1

Sudut pendulum setelah pembebanan (β) = 149°

$$W = G \times R (\cos \beta - \cos \alpha)$$

$$= 10 \text{ N} \times 0,83 \text{ m} (\cos (149^\circ) - \cos (155^\circ))$$

$$= 0,4078 \text{ Joule}$$

$$I_s = \frac{w}{t \times l}$$

$$= \frac{0,4078 \text{ Joule}}{4 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}}$$

$$= 0,010195 \text{ Joule/mm}^2$$

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Hasil pengujian impak pada serat kenaf

Pengujian impak kenaf(2) : E-glass(1) 15 lamina	sudut (b) °	cos (b)	energi yang diserap (W) Joule	kekuatan impak Joule/mm ²
k1	149	-0.857167301	0.407866037	0.010196651
k2	148	-0.848048096	0.483555434	0.012088886
k3	149	-0.857167301	0.407866037	0.010196651
k4	149	-0.857167301	0.407866037	0.010196651

k5	148	-0.848048096	0.483555434	0.012088886
rata - rata	148.5	-0.853519619	0.438141796	0.010953545

- **Pengujian impak sisal(2) : E-glass(1) 15 lamina**

a) S1

Sudut pendulum setelah pembebanan (β) = 146°

$$W = G \times R (\cos \beta - \cos \alpha)$$

$$= 10 \text{ N} \times 0,83 \text{ m} (\cos (148^\circ) - \cos (155^\circ))$$

$$= 0,48355 \text{ Joule}$$

$$I_s = \frac{w}{t \times l}$$

$$= \frac{0,48355 \text{ Joule}}{4 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}}$$

$$= 0,01208 \text{ Joule/mm}^2$$

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Hasil pengujian impak pada serat sisal

Pengujian impak sisal(2) : E-glass(1) 15 lamina	sudut (b) °	cos (b)	energi yang diserap (W) Joule	kekuatan impak Joule/mm ²
s1	148	-0.848048096	0.483555434	0.012088886
s2	147	-0.838670568	0.561388918	0.014034723
s3	148	-0.848048096	0.483555434	0.012088886
s4	147	-0.838670568	0.561388918	0.014034723
s5	147	-0.838670568	0.561388918	0.014034723
rata - rata	147.25	-0.842421579	0.530255525	0.013256388

LAMPIRAN 3

Hasil Perhitungan Uji Daya Serap Air

Perhitungan dilakukan pada tiap spemin uji impak sesuai standar ASTM D570-98 setiap variasinya.

- **Pengujian daya serap air nanas(2) : *E-glass*(1) 15 lamina**

Diketahui :

Berat Komposit sebelum perendaman (W_o) = 3,02 gram

Berat Komposit setelah perendaman 6 jam (W_e) = 3,16 gram

Ditanyakan :

Presentase Daya Serap Air (W_g) ?

Jawaban :

$$\begin{aligned}W_g &= \frac{W_e - W_o}{W_o} \times 100\% \\ &= \frac{3,16 - 3,02}{3,02} \times 100\% \\ &= 4,63\%\end{aligned}$$

- **Pengujian daya serap air kenaf (2) : *E-glass*(1) 15 lamina**

Diketahui :

Berat Komposit sebelum perendaman (W_o) = 3,04 gram

Berat Komposit setelah perendaman 6 jam (W_e) = 3,08 gram

Ditanyakan :

Presentase Daya Serap Air (W_g) ?

Jawaban :

$$\begin{aligned}W_g &= \frac{W_e - W_o}{W_o} \times 100\% \\ &= \frac{3,08 - 3,04}{3,04} \times 100\% \\ &= 1,31579 \%\end{aligned}$$

- **Pengujian daya serap air sisal(2) : *E-glass*(1) 15 lamina**

Diketahui :

Berat Komposit sebelum perendaman (W_o) = 3,02 gram

Berat Komposit setelah perendaman 6 jam (W_e) = 3,06 gram

Ditanyakan :

Presentase Daya Serap Air (W_g) ?

Jawaban :

$$\begin{aligned}
 W_g &= \frac{W_e - W_o}{W_o} \times 100\% \\
 &= \frac{3,06 - 3,02}{3,02} \times 100\% \\
 &= 1,33\%
 \end{aligned}$$

Hasil presentase daya serap tiap variasi pada waktu 12, 18 dan 24 jam dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Hasil data persentase daya serap air

Waktu	Serat Sisal (2) : Serat <i>e-glass</i> (1) 15 Lamina (%)	Serat Kenaf (2) : Serat <i>e-glass</i> (1) 15 Lamina (%)	Serat Nanas (2) : Serat <i>e-glass</i> (1) 15 Lamina (%)
6jam	1,33%	1.32%	4.63%
12jam	4%	3.97%	5.96%
18 jam	5,33%	5.96%	7.94%
24 jam	7,33%	10.59%	7.94%