

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil identifikasi campuran beton dengan agregat bambu persentase persentase 50/50% viscocrete-10, 0,4%(Normal), 0,8%, 1,2%, 1,6%, 2% dan 2,4% maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Memiliki serapan air rata-rata berturut-turut adalah 4,7%, 4,2%, 4,06%, 2,6%, 3,1%, 4,6% , dengan nilai Slump berturut – turut adalah 4 cm, 9 cm, 14 cm, 17 cm, 21 cm, 23 cm.
2. Berat jenis rata-rata berturut-turut adalah 2168 Kg/m<sup>3</sup>, 2162 Kg/m<sup>3</sup>, 2141 Kg/m<sup>3</sup>, 2166 Kg/m<sup>3</sup>, 2158 Kg/m<sup>3</sup>, 2150 Kg/m<sup>3</sup>. Berat jenis agregat bambu terhadap berat jenis beton hampir seragam.
3. Kuat tekan rata-rata berturut-turut adalah 9,6MPa, 14,2Mpa, 9,9 MPa, 11,7 MPa, 13,9 MPa, 14,6 Mpa.atau nilai kuat tekan pada variasi viscocrete-10 hampir seragam.

#### **B. Saran**

1. Ketelitian dalam pengujian dan penimbangan kadar bahan-bahan agar selalu menjadi perhatian utama, sehingga kesalahan dalam pengujian dan penimbangan dapat diminimalisasi sekecil mungkin.
2. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan gradasi menerus.

<sup>2</sup> Untuk penolitan lebih lanjut dapat dilakukan menggunakan teknologi sifat-sifat lain