

LAMPIRAN 1

Dorhitungan Kadar Konstituen

Perhitungan fraksi volume serat 30% dapat dilihat sebagai berikut :

Diketahui :

$$\text{Massa jenis serat pelepasan pisang } (\rho_f) = 0.612 \text{ gr/cm}^3$$

$$\text{Massa jenis resin } (\rho_m) = 1.215 \text{ gr / cm}^3$$

$$\text{Dimensi cetakan} \quad \text{Panjang } (p) = 10 \text{ cm}$$

$$\text{Lebar } (l) = 8 \text{ cm}$$

$$\text{Tinggi } (t) = 0,4 \text{ cm}$$

$$\text{Volume cetakan } (V_c) = 160 \text{ cm}^3$$

Perhitungan variasi fraksi volume serat 30% dapat dilihat sebagai berikut :

1. Volume cetakan (V_c)

$$\begin{aligned} V_c &= p \times l \times t \\ &= 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 0.4 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$V_c = 160 \text{ cm}^3$$

2. Volume serat (V_f)

$$V_f = \frac{V_c \times \text{Variasi fraksi volume serat}}{100\%}$$

$$= \frac{160 \text{ cm}^3 \times 30\%}{100\%}$$

$$V_f = 48 \text{ cm}^3$$

3. Massa serat (M_f)

$$(M_f) = V_f \times \rho_f$$

$$= 48 \text{ cm}^3 \times 0.612 \text{ gr/cm}^3$$

$$(Mf) = 29.376 \text{ gr}$$

4. Volume matrik (*Vmatrik*)

Vc x (100% - Variasi fraksi volume sepat)